LAQUE GLYCERO SATIN

Laque à base de résine alkyde pour la réalisation de finitions résistantes

Description du produit

Domaine d'application	Peinture couleur solvantée à base de résine alkyde, sans solvants aromatiques pour une finition décorative à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le bois prétraité, le métal, le PVC rigide, le métal non ferreux et les anciens revêtements.
Propriétés du produit	■ À base de solvants ■ Très bon tendu ■ Résistant aux chocs et aux impacts ■ Résistant aux produits ménagers courants ■ Très résistant aux intempéries ■ Très grande opacité
Liants	Résine alkyde, résine alkyde thix
Teinte	Blanc, Bleu Gentiane RAL 5010, Vert Basque, Gris Anthracite RAL 7016, Gris Clair RAL 7035, Brun Chocolat RAL 8017, Blanc-crème RAL 9001, Noir RAL 9005
Conditionnement	0,5 l / 2,5 l
Densité	Env. 1,19 - 1,33 g/cm³, selon la teinte
Teinter	Toutes les couleurs sont miscibles entre elles. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boite/n° de lot sur des surfaces continues.

Application

Mise en œuvre	Application au rouleau et à la brosse. **Peindre:** Pour l'application au pinceau, utiliser des pinceaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes. **Application au rouleau:** Pour l'application au rouleau, utilisez un rouleau polyester 6 à 8 mm selon la structure du support. Sur une surface lisse, utilisez un rouleau en mousse floquée. Sur un support versicolore, une couche supplémentaire est recommandée.
Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support». Pour obtenir une protection suffisante, appliquez au minimum 2 couches.
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
Informations d'application	■ Bien mélanger avant utilisation. ■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches. ■ Une couche trop épaisse et des temps de séchage trop courts entre les couches peuvent entraîner des plis à la surface du revêtement et des temps de séchage prolongés. ■ Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage à l'intérieur. ■ Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
Rendement	Env. 100 ml/m² par couche. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Dilution	Le produit est prêt à l'emploi. Utilisez pur.
Séchage	A +20°C à 65 % d'humidité relative: **Sec en surface** après environ 6 – 8 heures **Recouvrable** après environ 24 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.

Informations générales

- En raison de l'odeur typique des produits à base de solvants, l'utilisation de produits à base d'eau est recommandée pour les grandes surfaces intérieures.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Évitez les contraintes mécaniques des surfaces ainsi que les projections et l'eau de pluie pendant le séchage.
- Pour les bois de feuillus à pores grossiers, comme le chêne, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts.
- Le séchage du bois riche en composants peut être prolongé.
- Le manque de lumière du jour (absence de rayonnement UV), la chaleur et les influences chimiques, par exemple les vapeurs des produits de nettoyage, des colles, des peintures ou des mastics, peuvent entraîner un jaunissement de la surface des peintures transparentes, blanches et claires. Cette situation est typique des peintures à base de résine synthétique et ne représente pas un défaut du produit.
- Nous recommandons l'utilisation de produits ménagers neutres pour le nettoyage et l'entretien des surfaces rénovées. Ne pas utiliser d'éponges à récurer, de poudre à récurer, etc.
- Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.
- On ne peut exclure la formation de moisissures, de champignons et d'algues sur les surfaces à faible circulation d'air ou durablement exposées à une humidité accrue (par exemple, condensation due à la rosée).
- Avec les peintures à base de résine synthétique satinée/brillante, la brillance initiale est réduite au cours du séchage. Le niveau de brillance final n'est atteint qu'après plusieurs jours de séchage.
- Toutes les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Anciens revêtements	Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire.	*Aucune couche de fond n'est nécessaire*
Bois	Ponçer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15% pour le bois dimensionnellement stable et 18% pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable.	*Aucune couche de fond n'est nécessaire*
Bois menacés par le bleuissement	A l'extérieur, il faut traiter le bois brut présentant un risque de bleuissement avec un primaire de protection du bois adapté. Utilisez les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.	*Fond de protection du bois approprié*
Bois abîmés par les intempéries	Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur.	*Aucune couche de fond n'est nécessaire*
Bois riches en résine / huile	Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine.	*Aucune couche de fond n'est nécessaire*
Bois imprégnés sous pression	Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries.	*Aucune couche de fond n'est nécessaire*

Instructions

Composants selon VdL	Résine alkyde, résine alkyde thix, dioxyde de titane, dioxyde de silicium, silicates, composés aliphatiques, glycols, produit auxiliaire filmogène, additifs, agent antipeau, siccatifs
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSL20
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/d): 300g/l (2010). Ce produit contient <300 g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111
Conseils de sécurité complémentaires	Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage.

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

FINDIS DESAMAIS
ZAC Cap Nord
03000 Avermes
sav.moulins@groupe.findis.fr
+33 4 70 48 12 80
France